

Tvrdý voskový olej

na podlahy a vnitřní výstavbu



- vyroben z přírodních surovin
- hospodárny a časově úsporný
- cenově dostupný
- odolný dle DIN 68 861 T.1A
- snadná údržba



Tvrdý voskový olej
Kat. č. 2055



NACASA
Universální čistící prostředek
Kat. č. 4010



Olej na ošetření podlah
Kat. č. 2057

dokonalý povrch levně a úsporně

přírodní, odolné povrchy s BIOFA Tvrdým voskovým olejem



Popis produktu:

BIOFA Tvrdý voskový olej je vysoce hodnotný produkt z přírodních surovin. Zachovává přirozenou strukturu, prohlubuje zabarvení ošetřeného povrchu a vytváří prodyšný, sametově se lesknoucí, opotřebení odolný a hydrofóbní povrch, který nežloutne.

Hospodárné a časově úsporné ošetření všech savých dřevěných a korkových podlah, desek z aglomerovaného dřeva jako OSB desky atd. a na interiérový nábytek a vnitřní výstavbu. Je vhodný jako základní i finální nátěr.

Pracovní postup:

1. Příprava

Podklad musí být suchý (maximální vlhkost dřeva 14%) a bez jakéhokoli znečištění. Nepracujte při teplotách pod 16°C. Nižší teploty prodlužují čas schnutí. Konečné broušení povrchu podlah papírem/mřížkou P 120, pro nábytek a vnitřní výstavbu doporučujeme P 180 - 240. Také lze použít adekvátní syntetické pady.

2. Zpracování

BIOFA Tvrdý voskový olej dobře promíchat. Na podlahy nanášejte tence a rovnoměrně velurovým válečkem s krátkým vláknem. Důkladně rozetřete. Na nábytek a vnitřní výstavbu nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Na silně savé podklady popř. podklady s velkými póry jako korek, buk, olše

- s otevřenými póry
- hydrofóbní
- prakticky nežloutne
- bezbarvý

atd. naneste olej v dostatečné vrstvě a rovnoměrně rozetřete.

3. Mezi a konečný nátěr

Po cca 24 hodinách proveďte 2. nátěr. Pokud je povrch po 1. nátěru drsný proveďte mezibrus podlahy P 150 -180, nábytek a vnitřní výstavba P 240. Na korek doporučujeme eventuálně 3. nátěr.

Proveďte zkušební nátěr!

Důležité: Při práci a schnutí dbejte na optimální cirkulaci čerstvého vzduchu.

4. Čištění pracovního náradí

Okamžitě po ukončení práce vyčistit BIOFA Ředidlem 0500.

5. Údržba a péče

Čištění měkkým, suchým hadrem. Mokrě čištění pouze jemným pH-neutrálním čisticím prostředkem ředěným vlažnou vodou, doporučujeme NACASA Univerzální čisticí prostředek 4010. Čištění podlah je popsáno zvlášť: viz. Návod na čištění podlah.

Seznam doporučených položek:

BIOFA Tvrdý voskový olej 2055

Velurový váleček

Ředidlo 0500

brusná mřížka P 150 - 180

popř. brusný papír P 180 - 240

Nacasa 4010

Olej na ošetření podlah 2057

BIOFA



BIOFA CZ s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 222 364 330
Fax: +420 222 364 329
info@biofa.cz; www.biofa.cz

Další otázky?

Zavolejte nám, pošlete nám fax, napište nám nebo ještě lépe, kontaktujte našeho obchodního zástupce!

